

## DATA SHEET

## / ECOKRAFT SACS



PAPER QUALITY ES							
TECHNICAL CHARACTERISTICS							
UNE / EN / ISO - 536	GRAMMAGE	g/m <sup>2</sup>	70	80	90	100	
UNE / EN / ISO- 287	Moisture	%	8,0	8,0	8,0	8,0	+/- 1,5
UNE / EN / ISO - 1924 / 2	Stretch MD	%	2,2	2,2	2,2	2,2	-10%
UNE / EN / ISO - 1924 / 2	Stretch CD	%	6,5	6,5	6,5	6,5	-10%
UNE / EN / ISO - 1924 / 2	Lenght strength MD	m	9.000	8.800	8.800	8.800	-10%
UNE / EN / ISO - 1924 / 2	Lenght strength CD	m	4.000	3.900	3.700	3.700	-10%
UNE / EN / ISO - 1924 / 2	Tensile Index MD	Nm/g	88	86	86	86	-10%
UNE / EN / ISO - 1924 / 2	Tensile Index CD	Nm/g	39	38	36	36	-10%
UNE / EN / ISO - 1924 / 2	TEA Index MD	J/g	1,1	1,1	1,1	1,1	-10%
UNE / EN / ISO - 1924 / 2	TEA Index CD	J/g	1,7	1,7	1,7	1,7	-10%
UNE / EN / ISO – 535	Cobb 60 T	g/m <sup>2</sup>	30	30	30	30	MAX. 40
UNE / EN / ISO – 535	Cobb 60 B	g/m <sup>2</sup>	30	30	30	30	MAX. 40
EN / ISO – 2758	Burst Index	kPa m <sup>2</sup> /g	4,2	4,2	4,2	4,2	Indicative
UNE / ISO 5636-5	Gurley (air resistance)	S	35	40	45	50	Indicative

UNE / EN / ISO - 20187	SAMPLE CONDITIONING	
	Relative humidity	50 +/- 2 %
	Temperature	23 +/- 1°C

MD: Machine Direction  
CD: Cross Direction  
T: Top  
B: Bottom

OBSERVATIOS: For the other grammages of the nominals ones indicated in the table, values of the grammages immediately below shall be applied  
Grammage tolerance  $\pm 4\%$  to 100 g/m<sup>2</sup>,  $\pm 3\%$  to 200 g/m<sup>2</sup>

### SEDE CENTRAL

Avenida Diagonal 403 6to.3  
08008 Barcelona  
T. +34 933 042 860  
alier@aliersa.com

### FÁBRICA DE PAPEL

Km. 10 de la carretera N-230  
de Lleida al Valle de Arán  
25124 Rosselló (Lleida)  
T. +34 973 732 705  
alierlle@aliersa.com